

Однокомпонентная акриловая эмаль предназначена для окраски металлических и пластиковых деталей автомобиля. Возможно применение в качестве грунт-эмали.

Цвет: чёрный матовый. Плотность: 1,2 г/см³. Фасовка: 0,5 кг.

VOC: 610 г/л.



16°-19°/20°C
RX T-01, RX T-02
30-40%



Ø1,3-1,4 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2-5=30-40 мм



10'



30°/20°C
10°/60°C

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Черная, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
акриловая эмаль RX E-01	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	40 мл	30 г
Вязкость распыления (ВЗ-4)	19"-22" при +20°C	
Число слоёв		2-3
Рекомендуемая толщина		30-40 мкм
Температура		+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха		до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	30 мин
Форсированная сушка при +60°C	10 мин
Срок годности	24 месяца