




<b>ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ОТ МОМЕНТА СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ</b>	
От 5 до 8 минут при температуре 20°C	
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	
От 30 до 45 минут при температуре 20°C Это время можно сократить через прогревание в течение 10 минут при температуре не превышающей 60°C	
<b>ПОКРЫВАЕТСЯ (ЧЕМ)</b>	
Полиэфирная шпатлевка, наносимая способом распыления, и акриловые грунты. В случае нанесения на пластмассы или элементы особенно уязвимые на удары последующие слои (грунт, лак) должны быть обогащены добавкой увеличивающей эластичность PLUS 770	
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	
Минимальная температура нанесения составляет +10°C	
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	
	Очистить и ошлифовать поверхность
	Обезжирить поверхность при помощи PLUS 780
	* Нанести средство увеличивающее адгезию PLUS 700
	* Нанести PROTECT 300 или PROTECT 310 с использованием добавки увеличивающей эластичность PLUS 700
	Придерживаться требуемого количества отвердителя. Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Весовые пропорции компонентов: к 100 г BUMPER FIX добавить 2 - 3 г отвердителя.  Время пригодности к нанесению 5 - 8 мин. при 20°C
	Наносить при помощи шпателя слой не толще 3 мм.
	Подождать от 30 до 45 минут (при 20°C)

