



# RAPID ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

RS6101, RS6103

Версия: 2.0

Дата выпуска: 23/06/2018 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 23/06/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ШПАТЛЕВКА RAPID - это универсальная шпатлевка с инновационной ультра-быстрой технологией высыхания. Позволяет уменьшить временной цикл ремонта и увеличить пропускную способность кузовной мастерской.

- Высыхает в течение 10 минут.
- Подходит для среднего ремонта.
- Отличная адгезия к различным поверхностям.

### Типичное применение

Идеально подходит для среднего и небольшого ремонта, где эффективность и производительность являются ключевыми.



## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Необходимые инструменты



Палитра для смешивания *Opion Board*, Шпатель *U-POL*, Обезжириватель *SYSTEM 20*, Абразивы *MAXIMUM*, Респиратор *MAXIMUM*, Малярный комбинезон *MAXIMUM*, Проявочное покрытие *GUIDE #7*

### Подготовка поверхности



	Обезжириватель	Абразив
Голый металл	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P80
Алюминий	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Гальваника	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Оригинальное ЛКП	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P180
Шпатлевки	Очиститель на сольвентной основе S2001 быстрый/S2002 медленный	P80 - P180
Стеклопластики (GRP)	Очиститель на водной основе	P180

*RAPID ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ - это multifunctionальная шпатлевка, которая имеет превосходную адгезию к большинству материалов.*

*Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.*

*Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей *SYSTEM 20*.*

*Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше.*

*Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.*

### Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель):	3%	2%	1%
Время для нанесения:	6 - 7 минут	4 - 6 минут	4 - 5 минут
Время до шлифования:	10 - 15 минут	8 - 10 минут	10 минут

Максимальная глубина заполнения: 3 - 5 мм

ИК-сушка: 50 - 80 см, 80 °C, 5 минут

*Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице.*

*Тщательно смешайте шпатлевку с отвердителем на палитре для смешивания (*Opion Board*).*

*Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха.*

*Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.*

### Шлифование



Начало шлифования P80 - P120

Окончание шлифования P180 - P240

*U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (*GUIDE/AL*) во время процесса шлифования для выявления неровностей.*

ООО "Ю-ПОЛ"  
125040 Россия,  
Москва, ул. Нижняя, д. 14,  
стр. 1  
www.u-pol.com

Контакты в России  
Т: +7 (495) 646 23 59  
Ф: +7 (495) 785 56 66  
russia@u-pol.com

Контакты в мире  
Т: +44 (0)20 8492 5900  
Ф: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com



# RAPID ШПАТЛЕВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

RS6101, RS6103

Версия: 2.0

Дата выпуска: 23/06/2018 Дата пересмотра: 14/10/2019 Отменяет: 23/06/2018



DRIVING SURFACE PERFECTION

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Используйте финишную самовыравнивающуюся шпатлевку Dolphin Glaze для заполнения небольших дефектов, таких как поры и царапины.

### Окрашивание



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 с цветом на ваш выбор для достижения идеальной поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Физические свойства



<b>Внешний вид</b>	Паста
<b>Цвет</b>	Серый
<b>Плотность</b>	≈ 1,3 (1,27 - 1,33) г/см³
<b>Вязкость, динамическая</b>	65000 (60000 - 70000) сП

### VOC Информация



**Маркировка EU VOC** 2004/42/ИВ(b)(250)100 г/л

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 197 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

### Срок годности и Хранение



Артикул	Тип	Срок годности	Система кодирования номера партии
RS6101	1.1 л банка	4 года	C
RS6103	3 л банка	4 года	C

- A** Дата производства, 5-значный номер партии и срок годности, напечатанные на дне банки.
- B** Дата производства и 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- C** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на дне банки / клейкой этикетке.
- D** Дата производства и уникальный 5-значный номер партии, напечатанные на картридже.
- E** Дата производства и уникальный 7-значный номер, напечатанные на крышке.
- F** Дата производства и уникальный 6-значный номер партии, напечатанные на упаковке.
- G** Дата производства и 4-значный номер партии, напечатанные на дне банки.
- H** Дата производства и номер партии, включенные в 8-значный код, например, 18071234 = (18) 2018, (07) июль, номер партии 1234.
- I** Дата производства, напечатанная на банке.
- J** Дата и время производства, напечатанные на горлышке аэрозоля.
- K** Дата производства и вес саше, нанесенные тиснением, например, 40G 110717.
- L** Уникальный 5-значный номер партии, напечатанный на упаковке / клейкой этикетке / нанесенный тиснением. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).
- M** Уникальный 5-значный номер партии, за которым следует вес, напечатанные на тубике, например, 17149GR78 = номер партии 17149GR, вес 78 г. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).
- N** Дата розлива и уникальный 7-значный номер партии, нанесенные на клейкую этикетку.
- O** Номер «LOT», заканчивающийся уникальным 5-значным номером, напечатанный на саше. Чтобы узнать дату производства, пожалуйста, отправьте этот номер по адресу [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).
- P** Дата производства аэрозоля и 5-значный номер партии аэрозоля, напечатанные на дне банки, например, 93822 = 2019, неделя 38, партия 22.
- Q** Дата производства аэрозоля и уникальный 5-8-значный номер партии, напечатанные на дне банки.

**Рекомендованная температура хранения 5 °C - 25 °C**

Хранить в закрытом месте. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com).

## ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"  
125040 Россия,  
Москва, ул. Нижняя, д. 14,  
стр. 1  
[www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

Контакты в России  
Т: +7 (495) 646 23 59  
Ф: +7 (495) 785 56 66  
[russia@u-pol.com](mailto:russia@u-pol.com)

Контакты в мире  
Т: +44 (0)20 8492 5900  
Ф: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)