

## TDS лак MS (1,0 л + 0,5 л)



### Описание продукта

Прозрачный 2К лак изготовлен из высококачественных акриловых смол, предназначен для окраски небольших поверхностей и отдельных деталей, легко наносится, хорошо растекается. Наносится в 2 слоя. Механическая обработка лака возможна через 24 часа при температуре сушки 20С, полная полимеризация через 72 часа. При температуре сушки 60С полное высыхание через 30 минут. Время межслойной сушки 5-10 минут

### Только для профессионального использования

	<b>Разбавление</b>	Лак:Отвердитель = 2:1 Универсальный разбавитель (8 – 10%)
	<b>Дюза</b>	1,3-1,4 мм
	<b>Слои, давление</b>	2 слоя, под давлением 3-4 бар
	<b>Время ожидания между слоями</b>	5-10мин. 20°С.
	<b>Жизнеспособность</b>	10 часов - 20°С 30 мин - 60°С.