




Техническая документация

Глянцевый бесцветный акриловый автомобильный лак NOVA Refinish 2+1 MS 1 л. с отвердителем 0,5 л.

Профессиональный прозрачный автомобильный акриловый лак NOVA Refinish 2+1 MS (нова рефиниш) создает устойчивое глянцевое покрытие, с высокой степенью блеска. Продукт идеально подходит для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля, в том числе в неблагоприятных условиях. Лак устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и любых атмосферных факторов. Пропорция смешивания с отвердителем 2:1. Может разбавляться до 8-10% универсальным разбавителем, либо использоваться без разбавления.



Комплектность

1. Глянцевый бесцветный акриловый автомобильный лак NOVA Refinish 2+1 MS 1 л.
2. Отвердитель для лака NOVA Refinish 2+1 MS 0,5 л.

Поверхность нанесения

Свежее базовое покрытие;
Предварительно матированное и обезжиренное старое ЛКП.

Подготовка

Базовый слой: очистить по необходимости липкой салфеткой для удаления пыли;
Старые ЛКП: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

Пропорция смешивания

Лак NOVA Refinish 2+1 MS - 2 объемные части;
Отвердитель NOVA Refinish 2+1 MS - 1 объемная часть.

Рабочая вязкость

18 сек по DIN4 при температуре 20 °С.

Летучие органические вещества

ВOC готовой к нанесению смеси составляет не более 592 г/литр.

Нанесение

Количество слоев - 2;
Сушка между слоями 5-7 минут при температуре 20 °С;
Дюза 1,2-1,4 мм;
Давление 3-4 бар.

Жизнеспособность смеси

3 часа при температуре 20 °С.

Сушка

Воздушная сушка 3 часа при температуре 20 °С;
Температурная сушка 30 минут при температуре 60 °С;
Инфракрасная сушка 10-12 минут.

Шлифование

Сухое шлифование P800-P1500;
Мокрое шлифование P1500-P2000.

Меры предосторожности

При работе используйте средства индивидуальной защиты рук, дыхательных путей и глаз. Избегать попадания в глаза и внутрь. Работу выполнять в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла и огня;
Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности 24 месяца с даты изготовления, указанных на дне банки.



Изготовлено по заказу ИП Сорочкин Е. В.
тел. 8 (800) 707-79-17, e-mail: info@rall.ru, www.rall.ru