

# mipa

## Травильная аэрозольная грунтовка Mipa Etch-Primer-Spray

Информация о продукте

gb - 1/1211

Артикул: 213040000

Травильная аэрозольная грунтовка Mipa Etch-Primer-Spray является быстросохнущим однокомпонентным усилителем адгезии с отличной адгезией, особенно к цветным металлам. Цвет: желто-зеленый, прозрачный. Обладает адгезией к железу, стали, цинку и алюминию.



### Поверхность:

Железо, сталь, цинк и алюминий

Не наносить на термопластичные поверхности



### Предварительная подготовка / очистка:

Предварительная очистка при помощи Mipa Silikonentferner

### Характеристики:

Прекрасная адгезия

Быстросохнущая

Возможно повторное покрытие любым стандартным 1К или 2К покрытием на основе растворителя

**Цвет / Степень блеска:**

желто-зеленый, прозрачный

**Подготовка:**



Тщательно встряхнуть баллон до свободного движения смешивающих шариков!

**Нанесение:**



Распылить для проверки - Расстояние распыления ок. 20 - 30 см  
2- 3 распыления. Толщина сухой пленки 5 - 10 мкм

**Время испарения  
растворителя из пленки:**



3 - 5 мин. между каждым покрытием

**После применения:**



Перевернуть баллон вверх дном и распылять до очистки клапана, это позволит предотвратить закупорку клапана

**Время сушки:**



**Сушка:**

«От пыли»:

спустя ок. 5 мин.

«На отлив»:

спустя ок. 10 мин.

**Повторное покрытие:**

спустя ок. 30 мин.

**Рабочие условия:**

От +10°C, не более 80% относительной влажности воздуха  
Не покрывать полиэфирными аэрозольными наполнителями

**Хранение:**

Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом месте, срок хранения 2 года

**Содержание ЛОС  
(летучих органических  
соединений):**

По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории В/е: 840 г/л  
Данный продукт содержит не более 700 г/л ЛОС [5,84 фунта/галлон]

**Правила техники  
безопасности:**

См. соответствующий лист технических данных на материал

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий.