



Грунт по пластмассе 5+1 Plastic Plus

RX P-06

Двухкомпонентный грунт по пластмассе предназначен для устранения дефектов деталей из пластика. Характеризуется отличной адгезией к пластмассе. Возможно применение методом "мокрый по мокрому".

Цвет: серый
Фасовка: 0,8 л



Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, обработать матирующим полотном красного цвета, обезжирить

Пропорции смешивания	По объёму	По весу
Грунт по пластмассе 5+1 RX P-06	100 мл	100 г
Отвердитель RX H-12	20 мл	11 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	15 мл	8 г

Нанесение

Жизнеспособность	4 часа при +20°C
Вязкость распыления (B3-4)	17°-21° при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	1-2
Толщина одного слоя	20-30 мкм
Теоретический расход	1 л на 7,5 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Воздушная сушка при +20°C	4 часа

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000
Нанесение эмали "мокрый по мокрому"	через 30 мин

Последующие покрытия: акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности 24 месяца



RX P-06
RX H-12

4h/20°C

17-21°/20°C

RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar
15%

1,3-1,5 mm

5°

30'/60°C

4h/20°C

P320-400

P600-1000