



Акриловый лак HS, 1 л
ACRYLIC CLEARCOAT HS 2+1

Артикул:
30310

Отвердитель для акрилового лака, 0,5 л
HARDENER FOR CLEARCOAT HS

Артикул:
30405



Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие — выдержка 15 минут.

Пропорции смешивания

По объему

Acrylic Clearcoat	100 мл
Hardener for Acrylic Clearcoat	50 мл

Нанесение

Жизнеспособность	3 часа при +20 °C
Вязкость распыления (DIN-4)	16-17 сек при +20 °C
Диаметр сопла	1,3-1,4 мм
Давление	2,0-2,5 бар
Число слоев	2 слоя
Межслойная выдержка	5-10 мин
Рекомендуемая толщина	40-60 мкм
Температура применения	+15 °C...+30 °C
Относительная влажность воздуха	до 75 %


Сушка

Форсированная сушка при +60 °C	30 мин
(Выдержка перед форсированной сушкой 15-20 мин при 20 °C!)	
Воздушная сушка при +20 °C	12-16 ч
Инфракрасная сушка	12 мин

Срок годности: 2 года




2 parts clearcoat
1 part hardener




16-17 sec
DIN 4 / 20°C




1.3mm-1.4mm
2-2.5 bar
2x = 40-60 µm



5-10 min / 20°C
15-20 min before
drying / 20°C



30 min / 60°C
12-16 h / 20°C



3 h / 20°C