

ARC Шпатлёвка UNIVERSAL



Описание:

Универсальная наполняющая полиэфирная шпатлёвка. Применяется на больших по площади и грубых участках повреждений. Придает ремонтируемой области высокую механическую прочность, обладает низким уровнем усадки при высыхании. Имеет хорошую адгезию к различным видам оснований, в том числе оцинкованной стали и алюминию.

Емкость: 2000 гр.

Цвет: Бежевый


Упаковка: 4 шт.



P80




Обезжирить



100:2



2-3 мин.
при 20°C



15-30 мин.
при 20°C



P80-P240.



Хранить в
прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- ARC шпатлёвка UNIVERSAL;
- ARC отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80-P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

Пропорции смешивания по весу:

- ARC шпатлёвка UNIVERSAL - 100 гр.;
- ARC отвердитель - 2-3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 2-3 минуты при температуре 20°C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 5 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт, грунт по пластику, 1К акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 20°C - 15-30 мин.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80-P180;
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P220-P240.

Для контроля качества шлифования используйте сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ARC шпатлёвка UNIVERSAL - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ARC отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.