



## AUTOLAK 2K Акриловый лак HS

### ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акрил-полиуретановый прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка для профессионального ремонта. Сочетая новые технологии и лучшие смолы, отличается повышенным блеском и легкостью нанесения, даже при отсутствии идеальных условий для нанесения. Так же очень устойчив, как к химическим, так и механическим воздействиям по сравнению со многими другими лаками. Идеально подходит не только для частного, но и для коммерческого транспорта в соотношении цена – качество.

### ПРОДУКТЫ

Autolak 2K Акриловый лак HS 2+1 1000 мл

Autolak Отвердитель для 2K акрилового лака HS 2+1 500 мл

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

	Смешивание продукта		по объему	по весу
		ЛАК	2	100
		Отвердитель	1	49
		Растворитель	15-20%	14 - 18
	VOC для смеси	510 г/л	Укрывистость: 11-12 м <sup>2</sup> /л	
	Вязкость FORD 4 20°C	16 - 18 сек.	Жизнеспособность, 20°C: 3 часа	
	Оборудование для нанесения	1,2-1,4 мм	2- 3 бара	
	Количество слоев	2	Толщина:	25 - 30 мкм/слой
	Выдержка при 20 °C	5 - 10 мин		
	Сушка	20°C	60°C	
	Монтажная прочность	5 ч	30 мин	
	Полное высыхание	18 ч	30 мин	
	Инфракрасная сушка 60°C на поверхности	25 мин		

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Огнеопасно! Беречь от огня!** Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке. За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.