

Техническая документация

Шпатлёвка FLEX




Описание:

Шпатлёвка предназначена для ремонтных работ на элементах кузова изготовленных из пластика, особенно с маркировкой PVC и ABS. Обладает большой эластичностью и высоким тепловым расширением, что позволяет повысить устойчивость нанесенного лакокрасочного покрытия к перепадам температур. Прекрасно подходит для ремонта небольших участков, быстро сохнет и хорошо поддается шлифованию.


Емкость: 500 гр.

Цвет: Тёмно-серый


Упаковка: 12 шт.




P150




Обезжирить




100:2




4-6 минут
при 23 °C




15-30
минут
при 23 °C



P150-P240



Хранить
в прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- ARC шпатлёвка FLEX;
- ARC отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Различные виды пластика.

Подготовка основания:

- Обезжиривание и сухое шлифование P150 - P180.

Пропорции смешивания по весу:

- ARC шпатлёвка FLEX - 100 гр.;
- ARC отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.



Жизнеспособность смеси: 4 - 6 минут при температуре 23 °С.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °С, при помощи шпателя толщиной не более 1 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 20 °С - 15-30 мин.

Шлифование: для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P150 - P240. Для контроля качества шлифования используйте сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- ARC шпатлёвка FLEX - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ARC отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.