










Назначение

Mipa 2K-MS-Klarlack C 85 - высокопрочный прозрачный лак, обеспечивающий высокоглянцевое покрытие. При сочетании с Mipa 2K-MS-Härter обеспечивает высокую толщину слоя. Лак подходит для экономичных двухслойных окрасок. Высокоустойчив ко всем видам атмосферных воздействий, а также к механическим нагрузкам и химическим веществам.

Расход: 6,0-8,0 м²/л

Инструкции по нанесению

	Цвет прозрачный					
	Соотношение смешивания					
	Отвердитель Mipa 2K-MS-Härter	по весу (лак-отвердитель) -	по объему (лак-отвердитель) 2: 1			
	Отвердитель для полной покраски Mipa 2K-MS-Härter MS 25 Mipa 2K-Härter MS 40	для частичной покраски Mipa 2K-MS-Härter MS 10 -				
	Срок годности после смешивания 1 ч в сочетании с Mipa 2K-Härter MS 10 при 20°C 4 ч в сочетании с Mipa 2K-Härter MS 25 при 20°C 6 ч в сочетании с Mipa 2K-Härter MS 40 при 20°C					
	Растворитель Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10 Mipa 2K-Verdünnung V 25 Mipa 2K-Verdünnung lang V 40					
	Вязкость распыления пистолет-распылитель с подачей самотеком 18-20 с, 4 мм DIN	Airmix/Airless -				
	Способ нанесения	Отвердитель	Давление (бар)	Распылитель (мм)	Количество распылений	Растворитель
	Пистолет-распылитель с подачей самотеком (высокое давление)	-	2-2,5	1,2-1,3	2	15-20
	Краскопульт низкого давления (низкое давление)	-	2-2,2	1,2-1,3	2	15-20
	Краскопульт низкого давления/внутреннее давление в распылителе	-	0,7	-	-	-
	Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки 5 - 10 минут между слоями 10 - 15 минут перед горячей сушкой					
Толщина сухого покрытия 40-50 мкм						



Время сушки

Температура предмета	Сухая краска	Сухая на ощупь	Готово к сборке	Пригодно к шлифовке	Пригодно к повторному нанесению покрытия
20°C	25-30 мин.	10-12 ч.	24 ч.	—	—
60°C	—	30 мин.	1 ч.	—	—
Коротковолновая инфракрасная сушка	—	8 мин.	—	—	—
Средневолновая инфракрасная сушка	—	10-15 мин.	—	—	—

Примечание

Хранение:	минимум 3 года в невскрытой оригинальной упаковке.
Нормы для ЛОВ:	-
Условия нанесения:	от +10°C и до 80% относительной влажности воздуха. Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Инструкция по нанесению:	-