



## Техническая документация Шпатлевка RAGE ULTRA



### Описание:

Наполняющая очень легкая шпатлёвка на основе полиэфирных смол. Предназначена для локального ремонта небольших повреждений, а так же для выравнивания больших по площади, но не глубоких дефектов. Шпатлёвка легко наносится и быстро сохнет, шлифовка возможна через 10 минут после нанесения. После высыхания хорошо поддается обработке различными видами абразивных материалов, исключая его дальнейшее забивание.

Емкость: 1000 мл.

Цвет: бежевый

Упаковка: 10 шт.



### Продукты:

- USP Premium шпатлёвка RAGE ULTRA;
- USP Premium отвердитель.

### Поверхности для обработки:

- Подложки из алюминия и стали;
- Оцинкованные поверхности;
- Стеклопластик;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Стеклопластик: обезжиривание и сухое шлифование P120 - P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240.

### Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка RAGE ULTRA - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 4-6 минут при температуре 20 °С.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °С, при помощи шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт, нитроцеллюлозные продукты, на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

**Сушка:** при температуре 20 °С - 10-20 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.  
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

### Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка RAGE ULTRA - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.