



Акриловый грунт 5+1

HS Primer Filler 5+1

RX F-03

Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким сухим остатком. Позволяет создать большую толщину слоя.
 Цвет: белый, красный, серый, чёрный
 Фасовка: 0,8 л; 2,5 л



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание
 ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание
 Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Фосфатирующий грунт CF RX P-04/CF 1+1 RX P-02 или Эпоксидный грунт RX P-03.

Пропорции смешивания	По объёму	По весу
Акриловый грунт 5+1 RX F-03	100 мл	100 г
Отвердитель RX H-13	20 мл	12 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	25 мл	14 г

Нанесение

Жизнеспособность	1 час при +20°C
Вязкость распыления (B3-4)	25°-30° при +20°C
Диаметр сопла	1,6-2,0 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3
Толщина одного слоя	50-60 мкм
Теоретический расход	1 л на 7 м ² (150 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Воздушная сушка при +20°C	4 часа
Инфракрасная сушка	12 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-400
Шлифование с водой	абразив P600-1000

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности 24 месяца

