

## TDS - RECOAT MS EASYCRYL

(Техническая документация)

RECOAT RC-ECC10 2K MS EASYCRYL Прозрачный акриловый лак 1 л (компонент А)

RECOAT RC-ECH05 MS HARDENER Отвердитель для лака 0,5 л (компонент В)

RECOAT RC-ECC50 2K MS EASYCRYL Прозрачный акриловый лак 5 л (компонент А)

RECOAT RC-ECH25 MS HARDENER Отвердитель для лака 2,5 л (компонент В)

Высококачественный бесцветный акриловый лак, обеспечивающий прозрачное глянцевое покрытие с высокой устойчивостью к УФ-лучам и атмосферным влияниям. Отличается простотой нанесения и обработки, продукт не склонен к закипанию, подходит для работы в неблагоприятных условиях.

### Поверхности для нанесения:

Свежее базовое покрытие, предварительно матированное и обезжиренное старое ЛКП.

### Подготовка

Базовый красочный слой при необходимости очистить салфеткой для удаления пыли.

Старое ЛКП: сухое шлифование P500-P800, мокрое шлифование P800-P100. Далее очистить и обезжирить.

### Пропорция смешивания

Пропорция 2:1 (2 объемные части лака RECOAT MS EASYCRYL на 1 часть отвердителя RECOAT MS).

### Рабочая вязкость

18 сек по DIN4 при температуре 20° С.

### Летучие органические вещества

VOC готовой к нанесению смеси составляет не более 592 г/л.

### Нанесение

Количество слоев: 2 полных слоя.

Сушка между слоями 5-7 минут при температуре 20° С.

Дюза краскопульт: 1,2-1,4 мм.

Давление: 2 бар.

### Жизнеспособность смеси

2 часа при температуре 20° С.

### Сушка

Воздушная сушка около 3 часов при температуре 20° С.

Температурная сушка около 30 минут при температуре 60° С.

Инфракрасная сушка 10-12 минут.

### Шлифование

Сухое шлифование P800-P1500.

Мокрое шлифование P1500-P2500.

### Меры предосторожности

При работе обязательно использовать средства индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей.

Избегать попадания в глаза и внутрь. Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Держать в месте, недоступном для детей.

### Хранение

Хранить в сухом прохладном месте. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей и замораживания.

Срок годности 24 месяца с даты изготовления, указанной на банке.



PODBORCVETA.RU



Инфо



Обезжирить



100:50



2 ч/20°С



18 сек  
DIN4/20°С



2 слоя  
1,2-1,4 мм  
2 бар



5-7 мин



3 ч/20°С  
30 мин/60°С



10-12 мин



P1500-P2500



Полировка



Хранить  
закрытым